

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO**

A **TEXTURA LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR** é um revestimento acrílico que proporciona aos ambientes **externos e internos** um acabamento texturizado moderno, sofisticado e personalizado, permitindo a criação de inúmeros efeitos, dependendo da ferramenta utilizada e da sua criatividade, sendo o mais comum o efeito arranhado com riscos em baixo relevo. **Disfarça imperfeições** das superfícies **dispensando o uso de massa fina** em alvenaria e de **massa corrida ou acrílica** sobre reboco. Devido à sua hidrorrepelência e à presença de cristais de quartzo, este produto proporciona elevada resistência às ações do tempo, abrasão e alcalinidade. Produto de **grande poder de enchimento, ótima aderência, excelente rendimento, alta dureza, secagem rápida e fácil aplicação**. Disponível na cor branca. Para se obter acabamento colorido, sobre esta textura aplique um dos seguintes produtos **LUKSCOLOR: LÁTEX PREMIUM PLUS, ACRÍLICO PREMIUM PLUS** ou **LUKSCLEAN ACRÍLICO PREMIUM PLUS, TOP 10 ULTRA PREMIUM PLUS** ou **LUKSGEL ENVELHECEDOR**.

Este produto está classificado conforme norma **NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) tipo 4.6.3**.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Para maiores informações consultar a **FISPQ do Produto**.

**INDICAÇÃO**

Alvenaria, Reboco, Concreto, Gesso, Fibrocimento e superfícies previamente pintadas.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

**REPINTURA** - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**;

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO** - Remova com escova de pêlos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

**SUPERFÍCIES BRILHANTES** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS** - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

**MOFO** - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE** - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO** - Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**. Aplique a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**;

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO - DRYWALL** - Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**, conforme orientação na embalagem e aplique a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**;

**FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS** - Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, conforme recomendações na embalagem e aplique a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**;

**IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrija com a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**;



**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de, no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Porém, a LUKSCOLOR desenvolveu um produto inovador, o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, que sela e condiciona a superfície e pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto, o que representa uma grande redução de tempo da obra. Após aplicação de uma demão do **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, aplicar como acabamento a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**.

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS** - Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo".

**Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.**

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Desempenadeira ou espátula de aço.

Produto pronto para uso. Não requer diluição.

Misturar bem o conteúdo da embalagem até completa homogeneização.

## DEMÃO E SECAGEM

Uma demão, secagem ao toque 2 horas total 12 horas.

**Caso necessite pintar, aguarde 4 horas.**

## RENDIMENTO

Embalagem de 5,2Kg – Até 2,5m<sup>2</sup> / demão.

Embalagem de 26 Kg – Até 12m<sup>2</sup> / demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de tinta depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Branca e LUKSYSTEM.

Massa Específica: 1,860 - 1,920 kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 11 g/L.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

## EMBALAGEM

Lata (26 Kg), Galão (5,2Kg).

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

**DICAS**

A cura total da Textura ocorre após 7 dias da aplicação. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície com a textura durante 20 dias. Após esse período, pode-se lavar a superfície com água, detergente neutro e esponja macia.

Aplique a textura em pequenas áreas de cada vez (2m<sup>2</sup>), facilitando a execução do efeito desejado. **Aplicação em superfícies externas e internas:** Para selar a superfície aplique uma demão do **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR** conforme recomendação na embalagem. Após secagem, aplique a textura **LUKSARTE GRAF LUKSCOLOR**, sem diluição, com desempenadeira de aço, espalhando o produto de maneira uniforme. Se desejar obter um acabamento colorido, aguarde 4 horas e aplique sobre a textura um dos seguintes produtos **LUKSCOLOR: LÁTEX PREMIUM PLUS, ACRÍLICO PREMIUM PLUS, LUKSCLEAN ACRÍLICO PREMIUM PLUS, TOP 10 ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS ou LUKSGEL ENVELHECEDOR;**

Para obter o efeito envelhecido, após a secagem da textura, aplique o **LUKSGEL ENVELHECEDOR LUKSCOLOR**, com rolo de lã. Com o produto ainda úmido, retire o excesso com um pano branco, seco e absorvente. Para isso, faça uma bola com o pano, mais ou menos do tamanho da palma da mão e pressione sobre a superfície. A intensidade da cor e o efeito de envelhecimento vão depender da pressão utilizada com o pano e da quantidade de gel presente na superfície. Tons mais intensos podem ser obtidos aplicando-se uma segunda demão de **LUKSGEL ENVELHECEDOR LUKSCOLOR**, da mesma forma.

Para obter o efeito arranhado característico desta textura, espalhe o produto com a desempenadeira de aço de maneira uniforme, retirando sempre os excessos. A espessura ideal da camada de textura é observada pelo sutil aparecimento dos grãos maiores de quartzo. Em seguida, repasse diversas vezes uma desempenadeira de plástico, no sentido vertical, partindo do teto até o piso e vice-versa. A quantidade e a forma das ranhuras dependem da maneira e do número de vezes que a desempenadeira de plástico é repassada na superfície. Quanto mais repasses, mais ranhuras irão aparecer. Recomendamos limpar a desempenadeira de plástico com frequência, com um pano seco, para facilitar o trabalho e trazer resultados ainda mais satisfatórios. Depressões ou ondulações nas superfícies podem comprometer o acabamento da textura, dificultando a obtenção dos riscos em baixo relevo, devido à falta ou excesso do produto. Nesses casos recomendamos nivelar o máximo possível as superfícies antes da aplicação da textura.

O sentido de utilização da desempenadeira de plástico (de cima para baixo, da direita para a esquerda ou em círculos) irá proporcionar desenhos e efeitos variados no acabamento.

A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, do efeito criado na textura e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

**PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

Produto não inflamável. Armazenar em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. A embalagem não deve ser reutilizada e principalmente, não colocar em contato com alimentos e água para consumo. Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores. Evitar pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando da ocorrência de ventos fortes. Não aplicar o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se umidade relativa do ar for maior que 90%. Para qualquer dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tenha sempre em mãos número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem. Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada condições climáticas, escolha do esquema de pintura e é técnica de aplicação.

**Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do produto disponível no site: [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br)**

**Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região**