

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-056
	LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR	Revisão: 00 Data: 25/07/2024

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR é um produto de altíssima tecnologia, para uma pintura externa, formando uma película elástica e flexível, que previne que as fissuras reapareçam. Produto com tripla função, ou seja, 3 em 1, pois sela e com isso aumenta o rendimento do acabamento final, age como impermeabilização positiva e previne fissuras e infiltrações de batida de chuva. É um produto com excelente durabilidade e resistência, com boa cobertura e rendimento. Com isso você utiliza menos produto para pintar muito mais, fazendo uma economia inteligente. LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA excede em todos os quesitos, as normas estabelecidas para categoria. Para praia, campo ou cidade, em ambientes externos, LUKSFLEX LUKSCOLOR é a solução imbatível para sua pintura.

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.2.7

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, telhas de fibrocimento, restauração de fachadas e paredes externas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique **LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO e em seguida** EMBORRACHADA LUKSCOLOR;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS, CERAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por uma hora. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**;

TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERAMICOS POROSOS: Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e guarde a secagem. Em seguida, aplique **LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR**;

IMPERFEIÇÕES RASAS: Corrija com **MASSA RESOLVE TRINCA LUKSCOLOR** em ambientes externos ou internos;

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-056
	LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR	Revisão: 00 Data: 25/07/2024

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Aplique **LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR**. Além de selar, condiciona a superfície para receber a pintura.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em “Reboco Novo”.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Rolo de Lã (de pelo médio/alto), trincha ou pincel de cerdas macias e equipamentos AIRLESS.

DILUENTE: Água Potável.

Quando utilizar Airless, dilua **10 MEDIDAS** de **LUKSFLEX LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de água e misture bem até completa homogeneização. Aplique com pressão entre 1350 e 1550 psi, bico com abertura de 0,021 polegadas e a velocidade de aplicação entre 7 e 9 m²/minuto.

DEMÃO E SECAGEM

2 demãos para a cobertura adequada, porém dependendo do tipo, estado da superfície e cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

Seca ao toque em 2 horas. Entre demãos aguardar 4 horas. Secagem final 12 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Cores prontas:

Embalagem de 3,6L – Até 60 m²/por demão.

Embalagem de 18L – Até 300 m²/por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Branco

Peso específico: 1,150 – 1,250 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que **25 g/L.**

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-056
	LUKSFLEX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA ACRÍLICO FOSCO LUKSCOLOR	Revisão: 00 Data: 25/07/2024

Cores: Branco

18L e 3,6L.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10°C à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;
Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;
Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;
A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;
Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;
Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;
Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
Emergências médicas (24 horas): ligue para "CIATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0-148110. Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Este produto foi testado e aprovado sob-rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.
O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV região