

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-041
	VERNIZ PREMIUM PLUS POWER PLUS	Revisão: 06 Data: 23/08/24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

Com o **VERNIZ POWER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** você protege e embeleza portas, janelas, lambris, esquadrias, casas de madeira, móveis para piscina, jardins, decks e madeiras decorativas em geral, em ambientes externos e internos. Com **tripla proteção – duplo filtro solar e ação fungicida** (antimofo) – proporciona **ultra resistência ao tempo e aos raios ultravioleta**, evitando a deterioração prematura da madeira em regiões de intensa ação solar, chuva e maresia. **Realça os veios e preserva o aspecto natural da madeira**, garantindo um acabamento perfeito de alta qualidade por, no mínimo, **6 anos** (conforme Termo de Garantia). Produto de **alto rendimento, ultra resistência a trincas e rachaduras, repelente a água, ótimo alastramento e superior durabilidade**. Disponível nos acabamentos **brilhante e acetinado**, nas cores mogno, imbuia, cedro, canela e ipê. O acabamento acetinado é recomendado para deck de madeira.

Este produto está classificado conforme norma **NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.3.1.7 Brilhante e 4.3.1.8 Acetinado e conforme NBR 16211.**

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a **FISPQ do Produto**.

INDICAÇÃO

Madeiras em áreas externas e Internas.

TERMO DE GARANTIA

Garantia de **6 anos** a partir da data da compra, restrita à reposição do produto e se observadas: deposição da película seca de no mínimo 70 micrômetros (aplicação de uma demão para selagem e mais três demãos) e o cumprimento de todas as instruções de preparação, manuseio e aplicação contidas na embalagem. A madeira deverá estar seca, com menos de 20% de umidade. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Durante o período da garantia, a película poderá apresentar uma queda de brilho, sem que comprometa sua integridade, não deixando à mostra a superfície (madeira). A ação fungicida presente no produto, não substitui o tratamento prévio da madeira contra fungos e cupins. Manter em seu poder a nota fiscal original da compra.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**;

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-041
	VERNIZ PREMIUM PLUS POWER PLUS	Revisão: 06 Data: 23/08/24

PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA: Raspe com espátula e lixe até total remoção;

MADEIRA JÁ ENVERNIZADA - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **VERNIZ POWER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**;

MADEIRA NOVA - Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

Leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Pincel de cerdas macias (com pinceladas longas e contínuas)

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Não requer diluição.

Misturar bem o conteúdo desta embalagem até sua completa homogeneização.

Para selar e uniformizar a absorção de madeiras em áreas externas, aplique como 1ª demão, a mistura de **1 MEDIDA** de **VERNIZ POWER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **1 MEDIDA** de **NOVA-RAZ INNOVATION** ou **NOVA-RAZ 260 LUKSNOVA**. Nas demais demãos, aplique o verniz sem diluir. **Nunca utilize Seladora em ambiente externo.**

DEMÃO E SECAGEM

No mínimo 3 demãos

Ao toque 4 a 6 horas, entre demãos 12 horas no mínimo, final 24 horas depois da última demão.

Em condições climáticas favoráveis, esse tempo poderá ser reduzido.

RENDIMENTO

Embalagem de 3,6L – Rende no mínimo 15 m² acabado.

Embalagem de 900 ml – Rende no mínimo 3,75 m² acabado.

Rendimento acabado de acordo com ABNT NBR 16568.

Para maiores informações sobre a nova metodologia de rendimento consulte www.lukscolor.com.br, luksapp e a embalagem do produto.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de verniz depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Massa específica: 0,905 - 0,945 kg/L (função da cor).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

DOVAC Indústria e Comércio Ltda. www.lukscolor.com.br SAC 08000-144234
Estrada dos Casa, 2.401 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09840-000 TEL.: 11- 4344-3800

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-041
	VERNIZ PREMIUM PLUS POWER PLUS	Revisão: 06 Data: 23/08/24

3,6 L e 900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços;
Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. A cura total da película ocorre após 7 dias da aplicação;
Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça);
Em decks e painéis, o produto deve ser aplicado nos seis lados da madeira para maior proteção e durabilidade do acabamento.
Nunca aplique o **VERNIZ POWER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** sobre superfícies onde tenha sido aplicada Seladora, em ambiente externo.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor;
Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;
Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;
Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;
Para qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem;
O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site: www.lukscolor.com.br.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-041
	VERNIZ PREMIUM PLUS POWER PLUS	Revisão: 06 Data: 23/08/24

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região